BARNIZ ANTIGRAFITI TITAN 881

DESCRIPCION

Barniz transparente, incoloro, brillante o semimate, de dos componentes para la protección de superficies contra pintadas (grafitis) y fijación de carteles. Larga duración.

CAMPOS DE APLICACION

Tratamiento y protección de superficies de ladrillo, piedra, revoques, hormigón, mármol, acero inoxidable, etc., o superficies pintadas, en instalaciones bancarias, mercados, estaciones de metro, monumentos, grandes almacenes, etc. y fachadas en general. Concede protección contra el “mal de la piedra”.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color	:	Incoloro		
Acabado	:	Brillante		Semimate
Densidad	:	0,98 Kgs/Lt.		0,96 Kgs./Lt.
Volumen sólidos	:	34%	:	36%
Punto de inflamación	:	BASE	: 24ºC	SETA-FLASH
		ENDURECEDOR	: 33ºC	Copa cerrada

Rendimiento	:	Superficies absorventes: 6-8 m2/Lt.capa Superficies no porosas o imprimadas: 8-12 m2/Lt.capa
Secado	:	6-8 horas

Variaciones de temperatura,humedad,grosor…etc.,pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento,etc.

En envases de : 10 y 4 Lts.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación : Pistola neumática, Airless, Rodillo, Brocha.

Diluyente y limpieza de utensilios : Disolvente limpiador ANTIGRAFITI TITAN.

Remover bien la **BASE** del barniz semimate antes de mezclar con el **ENDURECEDOR.** Mezclar a fondo 3 partes en volumen de **BASE** con 1 parte de **ENDURECEDOR.** Aplicar antes de 3 horas, ya que pasadas estas, la mezcla se va espesando. En cualquier caso aplicar **solo 1 capa.**

Aplicar la mezcla en una capa uniforme, sobre superficies limpias y secas, previamente imprimadas con **IMPRIMACION ANTIGRAFITI TITAN**, dejada secar entre 18-36 horas.

* En superficies absorbentes aplicar la imprimación abundantemente en 2-3 capas hasta impermeabilización total y uniforme.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Ladrillo, hormigón, mármol, acero inoxidable : IMPRIMACION ANTIGRAFITI.

Piedra artificial : directamente; si se desea una protección adicional del soporte contra la corrosión ambiental, imprimar previamente con **IMPRIMACION ANTIGRAFITI.**

Soportes pintados : directamente 1 capa

Algunos tipos de pintura podrían presentar problemas de reblandecimiento o coloración; ensayar previamente,

La máxima dureza y efecto antigrafiti se alcanzan a los 5-7 días, según condiciones ambientales.

Lavar inmediatamente después de su uso, los utensilios con **Disolvente Limpiador ANTIGRAFITI TITAN.**

* En superficies grandes, las irregularidades ocasionales del soporte (rugosidad,ondulaciones, etc.), provocan diferencias en el brillo observado, especialmente en el barniz semimate, ensayar previamente. Podría requerir una igualación previa de la superficie.

PRECAUCIONES

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria si fuese necesaria.

Fecha de Edición: Noviembre 2001
Toda ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.